

洗車キズ磨き/RUPES LHR15 使用 with EZ system



① 洗車キズ 磨き工程



EZコンパウンド 超微粒子



RUPES Bigfoot LHR15 MarkII・III



マイクロファイバードискM150 MFG

洗車機等が入ったスクラッチ傷、いわゆる洗車キズ等を消す(眼で見てわからない程度まで磨く)工程になります。マイクロファイバードискMFGにEZコンパウンド超微粒子を小豆程の大きさに2~3カ所付けて50cm四方の面積を目安に、押し付けないように面で当たるように均一に磨いていきます。

この時点で目に見えるキズはほぼ無い状態まで持っていけると思いますが、細かい磨き残しや新たに入った細かい磨きキズが残っている可能性もあるので、念の為にこの作業を2回繰り返すことを推奨します。

② 洗車キズ 仕上げ工程



EZコンパウンド 超微粒子



RUPES Bigfoot LHR15 MarkII・III



BREEZEバフ ホワイト

濃色の場合、または艶感を上げて仕上げたい場合の工程になります。BREEZEバフホワイトにEZコンパウンド超微粒子を小豆程の大きさに2~3カ所付けて50cm四方の面積を目安に、前工程と同じように押し付けないように面で当たるように均一に磨いていきます。

洗車機等が入ったスクラッチキズ・洗車キズをダブルアクションポリッシャーを使用して磨いていく作業工程になります。研磨力と仕上がりを考慮するとダブルアクションのオービットは15mmを推奨します。上記掲載の機種または同等性能の機種をご使用ください。

上記の通り①の工程では細かい磨き残しや新たな磨きキズの可能性もあるので、同じ作業を2回繰り返すことをお勧めします。また、キズの入り方、塗膜の状態によっては①の組み合わせでは取り切れない場合がありますので、その場合は①の1回目をEZコンパウンドの極細目と組み合わせて、①の2回目で上記の組み合わせで作業行ってください。

ゆたか磨材チャンネル

YUTAKA FILMS

YouTube

